

## RASANTI E FINITURE


# TB00

Rasante bianco finissimo a base di leganti idraulici

TB00 è un rasante bianco finissimo a base di leganti idraulici, inerti selezionati con granulometria massima pari a 0,5 mm e cellulose di origine naturale.

TB00 è adatto per l'applicazione su tutte le superfici particolarmente impegnative, dal punto di vista dell'adesione, per gli usuali prodotti da finitura.

TB00 non forma barriera al vapore e non contiene solventi.



## DESCRIZIONE

### Campo di applicazione

TB00 si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto murario la cui natura (assorbimento d'acqua, rugosità, elasticità), nel caso di comuni finiture, può condurre a fenomeni di scarsa adesione.

E' indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiacci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con cavillature, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento.

TB00 è applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore preparazione del fondo per un successivo trattamento di finitura.

TB00 può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.

TB00 è compatibile con la successiva applicazione di marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali.

### Preparazione dell'impasto

TB00 si prepara miscelandolo solo ed esclusivamente con acqua, in ragione di circa 5,5 litri/sacco, variandone la consistenza a seconda del tipo di applicazione e lavorazione adottata.

La preparazione dell'impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

## APPLICAZIONE

TB00 va steso mediante frattazzo di metallo e rifinito con frattazzino metallico (lamatura) o di spugna o con altri strumenti in relazione alla tipologia ed al grado di finitura desiderato.

Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. E' compatibile con la successiva applicazione di stabilitura civile, grassello, marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali, piastrelle, carta da parati ecc. Può inglobare reti in fibra di vetro nella realizzazione di rasature armate su intonaci esistenti con cavillature.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

**Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl**  
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anania (TN)  
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it  
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it



## AVVERTENZE

### Preparazione del supporto

applicare su supporti puliti da parti inconsistenti, privi di polvere, efflorescenze saline, oli, disarmanti, muffe ed altro materiale organico. Nel caso di intonaci con cavillature assicurarsi dell'adesione in parete dell'intonaco e della stabilità delle cavillature prima dell'intervento. Valutare a questo proposito l'opportunità di annegare una rete in fibra di vetro nella rasatura.

### Supporti bagnati

Non applicare su intonaci che non abbiano raggiunto un sufficiente grado di maturazione, su supporti impregnati di acqua o dove questa possa venire in contatto del materiale nella prima settimana dall'applicazione.

### Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e proteggere il prodotto dal gelo nelle prime 48/72 ore dall'applicazione; è sconsigliato l'uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità e le caratteristiche finali del prodotto.

### Alte temperature/supporti assorbenti

in presenza di elevate temperature o di intonaci di fondo molto assorbenti adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.

Qualsiasi operazione successiva all'applicazione di TB00 potrà avvenire dopo 24/48 ore dalla sua messa in opera.

### Conservazione

12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto).

## APPLICAZIONE

Granulometria	da 0 a 0,5 mm	UNI EN 1015-1
Acqua d'impasto	0,22 l/Kg (ca. 5,5 l/sacco)	
Massa volumica	ca. 1600 Kg/m <sup>3</sup>	UNI EN 1015-10
Resa	2÷3 Kg/m <sup>2</sup>	
Adesione a cls	0,3 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 1015-12
Resistenza alla diffusione del vapore	$\mu = 16$	UNI 9233
pH	> 10,5	
Classe di reazione al fuoco	A1	
Fornitura	Sacco 25 kg	

## VOCE DI CAPITOLATO

Rasante bianco a base di leganti idraulici tipo Tassullo TB00 da utilizzarsi come rasatura su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con cavillature, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento o a basso assorbimento d'acqua, di granulometria massima pari a 0,5 mm, resistenza alla diffusione del vapore ( $\mu$ ) pari a 16, adesione a cls pari a 0,3 N/mm<sup>2</sup>, pH > 10,5, classe A1 di reazione al fuoco, compatibile dopo 24/48 ore a qualsiasi finitura civile in pasta o in polvere o pittura.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

**Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl**  
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anaunia (TN)  
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it  
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it